

# تأثير الشد أثناء « تدوير القمع » على الخواص الطبيعية للخيوط والأقمشة المنسوجة

الدكتور محمد محمود السيد توفيق<sup>١</sup> الدكتور صبحى عبد الحميد المشولى<sup>٢</sup>

الدكتور محمود رشيد حريبى<sup>٣</sup>

١ وحدة النسيج ، المركز القومى للبحوث

٢ معهد بحوث القطن ، مركز البحوث الزراعية

٣ قسم المنسوجات ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان

## ● المقدمة ●

في مراحل الإعداد للنسيج يعتبر سلوك الاحتكاك للخيوط عند مرورها فوق أسطح صلبة مثل دلائل الخيوط أو أجهزة الشد ذو أهمية بالغة ، حيث تساهم كل من هذه الأسطح في زيادة الشد ، ولابد من التحكم في الشد الأقصى النهائى ، كذلك يجب تجنب الشد العالى جدا أو المنخفض جدا لما لكليهما من متاعب .

وتستخدم ماكينات تدوير الخيوط في صورة أقفاح باتساع في تدوير كل من خيوط السداة واللحمة ، ومن أهم العوامل التى تؤثر على خواص الخيوط أثناء هذه العملية هو الشد أثناء التدوير للخيوط المدور أو الملفوف ، ويرجع هذا الشد بصفة رئيسية إلى أنواع الاحتكاك التى يواجهها الخيط أثناء التدوير .

وقد عرف Hanton ( ١٩٥٤ ) نسوع الاحتكاك المعروف باحتكاك الملف Coil friction بأنه الاحتكاك بين شريط مرن مثل السير أو الجزير أو الخيط وسطح منحنى ، وعندما يمر الخيط حول سطح منحنى فى أى عملية فإن احتكاك الملف لابد وأن يقل بقدر ما يمكن ، وقد عبر Hanton عن العلاقة بين الشد والاحتكاك كالاتى :

$$\frac{T_1}{T_2} = eU\theta$$

حيث :

$T_1$  ،  $T_2$  القوى الواقعة على السير والخيط على الترتيب

$\theta$  زاوية تلامس السطح

U معامل الاحتكاك

وفى هذا الخصوص أشار Morrow ( ١٩٣١ ) إلى أن الأقطان الخشنة ذات معامل احتكاك U أكبر من الأقطان الناعمة ، كما أورد Röder ( ١٩٥٣ ) أن المنانة

bone dry strength / ١٠٠ دينير لخيوط الرايون ١٦٥٠ / ٢ دينير تتوقف على كل من معاملات الاحتكاك الاستاتيكية والكيناتيكية مقاسة كاحتكاك خيط بخيط . وأوضحت هذه النتائج أنه كلما انخفض معامل الاحتكاك كلما ارتفعت متانة الحبل Cord strength . وقد أكد Millard ( ١٩٤٨ ) أيضا على أنه ليس فقط من الضروري أن يكون شد الخيط المدور منتظما ، ولكن أيضا يجب أن يكون منخفضا بقدر الإمكان عند بناء القمع بحيث يعاد فكه بسهولة عند مرحلة التشغيل التالية وحتى يتحمل النقل دون أن يفقد انتظام لفه Sloughing off على القمع وقد أكد هذا أيضا Quinterlier and Hermanne ( ١٩٥٠ ) اللذان أشارا إلى أن الاختلافات في الشد قد تؤدي الى تحريف Distortion مسار الخيط وبالتالي شكل القمع . كما أضافا أيضا أن هذا قد يؤثر على شد النزاع Take-off Tension أثناء فك أو أخذ الخيط من القمع . وهذه التغيرات في شد النزاع قد تؤدي بدورها إلى عدم انتظام الأقمشة المنسوجة . وقد أوضح Moss ( ١٩٥١ ) أن زيادة معامل الاحتكاك وعدد الدلائل التي يمر عليها الخيط تؤدي إلى زيادة شد الخيط . ومع ذلك فقد أعلن Dyer et al. ( ١٩٥٢ ) على أن التباين في الشد قد يستبعد تماما بواسطة أجهزة الشد المصممة جيدا .

وقد قرر Louis et al. ( ١٩٦١ ) أن تشغيل الخيط من ماكينة الغزل حتى النول تحدث تغيرات معينة في خواصه مثل الاستطالة والمتانة والنمرة ( يحتمل أن تسببها الإجهادات الواقعة على الخيط وكذلك التغيرات في البرم ) . ولذلك فإن خواص خيوط السداة وخيوط اللحمية المعدة للنسيج تعتبر أكثر دلالة للقماش الناتج عن اختبارها من بوبينات الغزل مباشرة . كما قرر Lord and Mohamed ( ١٩٧٣ ) وجود تغيير في البرم مقداره برمة واحدة في الخيط لكل لفة كاملة تنزاع من القمع أو Cone أو Package .

وقد أثبت Backer and Tatenhaus ( ١٩٥١ ) وكذلك Kaswell ( ١٩٥٣ ) أن مقاومة القماش للاحتكاك abrasion resistance تتأثر بعوامل عديدة من ضمنها نرمة الخيط وسمك القماش وتعريج الخيط Crimp ومعامل التغطية Cover factor .

لذلك تم إجراء هذا البحث لإيجاد تأثير التباين في الشد في صورة أوزان الورد Washers التي أضيفت إلى جهاز الشد أثناء تدوير القمع على الخواص الطبيعية للخيط والقماش .

#### • الطرق والمواد المستعملة •

تم إنتاج عينة كبيرة من خيوط غزل حلقي نرمة ٢٠ قطن انجليزية وبمعامل برم ٣,٩ مخلوطة بنسبة ٥٠٪ صنف جيزة ٦٦ : ٥٠٪ صنف دندرة ، وأجريت التجارب

والاختبارات في شركة مصر - حلوان للغزل والنسيج ، حيث استخدمت ماكينة تدوير قمع صناعة سويسرية طراز Metlar عند سرعة ثابتة ( ٦٤٠ متر / دقيقة ) . وتم إحداث التباين في الشد باستخدام ورد أضيفت إلى جهاز الشد تراوحت أوزانها بين ٣٣,٧ إلى ١٨٠,٥ جرام . وقد تم إنتاج تسعة أقماع باستخدام أوزان مختلفة من الورد في حدود المدى المذكور أعلاه ، واختبرت مع البوينات الناتجة من ماكينة الغزل الحلقي لخواص شد الخيوط وانتظامها وعدد البرمات / متر طبقا للطرق القياسية للجمعية الأمريكية لاختبار المواد . بعدئذ نسجت هذه الخيوط في اتجاه اللحم على نول طراز Tappet ( وكانت السداة ثابتة من نمرة ١٦ قطن انجليزية ) ، واستخدم التركيب النسبي السداة ٢٢ × ٢٠ . ثم اختبرت عينات من الأقمشة لخواص الشد ، والانفجار Bursting ، والمقاومة للإحتكاك abrasion resistance ، وسمك القماش طبقا للطرق القياسية للجمعية الأمريكية لاختبار المواد ، ثم حللت النتائج إحصائيا باستخدام طرق تحليل التباين والارتباط البسيط والجزئي والمركب .

### • النتائج ومناقشتها •

يتضح من جدول ( ١ ) أن شد التدوير في صورة وزن له تأثير معنوي بالزيادة وبالانقص على متانة واستطالة الخيط المدور على الترتيب ، حيث كانت أعلى متانة للخيط باستخدام وردة وزنها ١٠٦,٥ جم ، وكانت أمتن بنسبة ١١٪ عن خيوط بويينة الغزل . ومن المحتمل أن يعزى الانخفاض الحاد في متانة الخيوط المدورة باستخدام وردة وزنها ٥١,٧ جم إلى الارتفاع النسبي لعدم انتظام هذا الخيط ( معامل اختلاف الانتظام = ٣,٢٠٪ ) . وكان أقصى انخفاض في استطالة الخيط باستخدام الورد ذات الوزن الأعلى ( ١٨٠,٥ جم ) حيث قلت الاستطالة بنسبة ١٥٪ عن مثلتها لخيوط بويينة الغزل . ويمكن تفسير نتائج متانة واستطالة الخيوط بأنه أثناء التدوير يحدث تغيرات في إجهادات والبرم تؤدي إلى تغيرات في هاتين الصفتين ( Louis et al ( ١٩٦١ ) . وتبعاً لهذه الاتجاهات في متانة واستطالة الخيوط فإن صلابة الخيوط زادت معنويًا لوزن الورد . وكانت أصعب الخيوط تلك التي دورت باستخدام أثقل وردة ( ١٨٠,٥ جم ) حيث كانت أصعب بنسبة ٢٦٪ عن خيوط بويينات الغزل ، بينما كان تأثير وزن الورد على قدرة الخيط على امتصاص الجهد غير معنوي . ومع ذلك فقد لوحظ اتجاه عام لنقص هذه الخاصية بارتفاع وزن الورد .

ولم يكشف تحليل التباين عن أي اختلاف معنوي في انتظام الخيوط يعزى إلى التباين في وزن الورد ، إلا إنه قد وجد اتجاه عام لتحسين انتظام الخيوط بازدياد وزن الورد ، وكان أحسن انتظام للخيوط باستخدام وردة وزنها ١٨٠,٥ جم ، حيث زاد انتظام الخيوط بنسبة

جدول (١) تأثير وزن الوردة على خواص الخيط والقماش

سمك سم	خواص القماش				خواص الخيط						وزن الوردة (جم)
	الانبعاث كجم	المقاومة للاحتكاك		الثابت كجم	البرق لحمه / الرقم	معامل اختلاف الانتظام	مقدار الجهد المتص المتص كجم / نكس	الصلابة كجم / نكس	الاستطالة (%)	الثابت (جم)	
		قندق الوزن	قندق السلك								
٠,٤٦٠	٤٥,٣	٠,٩٠	٢١,٧	٥٤,٠	٦٨٥	٢٠,٨٠	٠,٦٤	٢٠٠	٧,٩٩	٤٧٢,٠	—
٠,٤٠٠	٤٤,٠	٠,٩٢	٢٢,٥	٥٦,٢	٦٩٠	١٩,٠٠	٠,٦٦	٢٠٧	٧,٩٩	٤٧٨,٥	٣٣,٧
٠,٣٥٠	٤١,٥	١,٢٩	٢٢,٥	٥٨,٢	٤٩٦	١٨,٩١	٠,٦٦	٢٠٧	٧,٧٩	٤٤٥,٥	٥١,٧
٠,٤٠٠	٤١,٠	١,١٢	٢١,٥	٥٥,٢	٦٧٨	١٧,٦١	٠,٦٦	٢٢٢	٧,٣٩	٤٨٤,٥	٦٩,٧
٠,٣٥٠	٤٦,٥	٠,٩٢	٢٥,٠	٥٦,٦	١٩٦	١٦,٧١	٠,٦٥	٢٢٧	٧,٥٩	٥٢٤,٥	٨٧,٧
٠,٣٩٠	٤٣,٧	١,٠٢	٢٥,٦	٥٣,٦	٣٦	١٨,٧١	٠,٥٥	٢٢٢	٧,٦١	٤٧٦,٥	١٠٦,٥
٠,٣٧٠	٤٣,٨	١,٣٢	٢١,١	٥٠,٠	٦٥٥	١٩,٠١	٠,٥٥	٢٤٠	٦,٧٨	٤٧٩,٥	١٢٤,٥
٠,٣٩٠	٤١,٣	٠,٩٦	٢٠,٥	٤١,٥	٧٣٦	١٧,٧١	٠,٥٥	٢٤٣	٦,٨٦	٤٦٩,٥	١٢٢,٥
٠,٤٣٠	٤١,٣	١,٠٠	٢٥,٦	٥٧,٦	٦٣٦	١٨,٠١	٠,٥٥	٢٥٤	٦,٨٦	٥١٦,٥	١٦٠,٥
٠,٠١٦	٣,٤	٠,٢١	٢,٧	٣,٢	٠,٢٧	-	-	١٥	٠,٢٦	١٣,٦٣	احتشال %
٠,٠٢٢	-	٠,٢٩	٣,٧	٤,٥	٠,٢٨	-	-	٨٠	٠,٣٦	١٨,٧٨	%

١٨ ٪ عن مثيلتها من خيوط بويينة الغزل .

وقل عدد البرمات / متر معنويا بزيادة وزن الوردة ، وكان أقل عدد للبرمات / متر باستخدام وردة وزنها ١٢٤,٥ جم ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج الباحثين الآخرين ( Lord and Mohamed ١٩٧٣ ، Louis et al. ١٩٦١ ) .

وأدى التباين في أوزان الورد إلى اختلافات معنوية في قيم متانة القماش . وكانت أعلى متانة للقماش الذى دورت لحمته باستخدام وردة ذات ٧ ، ٣٣ جم ( وكانت أمتن بحوالى ٩ ٪ عن مثيلتها للقماش الذى نسجت لحمته من بويينة الغزل مباشرة ) . وحتى مع وزن وردة مقداره ٥ ، ١٦٠ جم اختلفت متانة القماش معنويا عن القماش المدورة لحمته باستخدام أخف وردة ( ٦ ، ٣٣ جم ) . ومع ذلك لم تختلف متانة هذه الأقمشة معنويا عن متانة الأقمشة ذات اللحمة المأخوذة من بويينات الغزل . بينما نتج عن استخدام اللحمة المدورة باستخدام وردة ذات وزن ٥ ، ١٨٠ جم أن فاقت متانته معنويا متانة القماش الذى أخذت لحمته من بويينات الغزل مباشرة .

ويحتمل أن يعزى التأثير غير المعنوى لوزن الورد على استطالة القماش إلى تداخل الفعل بين خواص الخيوط والأقمشة .

وفىما يتعلق بخاصية انفجار القماش Fabric bursting فقد لوحظ بوضوح أن زيادة وزن الورد أدى إلى تقليل هذه الخاصية معنويا . وكانت أعلى قيم عند استخدام لحمتا مدورة باستخدام ورد ذات اوزان ٧ ، ٣٣ ، ٥ ، ١٠٦ جم .

وتأثرت معنويا خاصية مقاومة القماش للاحتكاك ( كنسبة مئوية للفقد في الوزن او السمك ) نتيجة للتباين في أوزان الورد . ويحتمل أن يرجع هذا إلى تأثير وزن الورد على الخواص الأخرى مثل انتظام القماش ، واندماجه ، ومتانته التى تعمل جميعها على زيادة مقاومة القماش للاحتكاك ( Lord and Mohamed ١٩٧٣ ) .

ومالت قيم سمك القماش للنقص معنويا بازدياد وزن الورد . ومن أهم العوامل المتوقع تأثيرها على هذه الخاصية هو التباين في نمره الخيط والبرم والاستطالة التى تأثرت معنويا لوزن الورد .

وكما يتضح من جدول ( ٢ ) فإن الارتباط البسيط غير قادر على أن يعطى صورة حقيقية للتأثير الصافى لوزن الورد على أى خاصية للخيوط أو الأقمشة ، وينطبق نفس الشيء أيضا بالنسبة لتأثير أى خاصية للخيوط أو القماش على الخواص الأخرى ، ويرجع هذا غالبا الى تأثير تداخلات الفعل بين هذه الخواص ، ولذلك تم تقدير معاملات الارتباط الجزئى

جدول ( ٢ )  
معاملات الارتباط بين كل من خواص الخيوط والأقمشة و أوزان الورد

وزن الوردة	سنت	القوية للاحتكاك	فقدي	فقدي	القماش	القماش	القماش	القماش	ماتة	النعمية	نقدرة عن	نقد	سرم	سنتنة	صفات الخيوط
	القماش	فقدي	فقدي	الوزن %	القماش	القماش	القماش	القماش	ماتة	الذاتية	اتصااص	الخيوط	متر	الخيوط	والقماش
		السك %									الجهد				
٠,٥٦	٠,٠٥	٠,٠٦-	٠,٣٥	٠,١٠-	٠,١٩-	٠,١٩	٠,٤٤	٠,٥٢	٠,٧٢-	٠,٢٨	٠,٧٣	٠,٧٢-	٠,٢٩-	٠,٢٨	ماتة الخيوط
٠,٥٠-	٠,١١	٠,٠٨-	٠,١٧-	٠,٥٠	٠,٤٣٠	٠,٥٣-	٠,٤٣	٠,٧٧	٠,٢٢	٠,٧٣	٠,٧٣	٠,٢٢	٠,٧٣	٠,٢٨	استطالة الخيوط
٠,٨٧-	٠,١١	٠,٠١-	٠,٤٣-	٠,١٥-	٠,٧٥	٠,٧٠-	٠,٧٠	٠,٢٤	٠,٦٥	٠,٧٣	٠,٧٣	٠,٦٥	٠,٧٣	٠,٢٨	الرم / متر
٠,٥٩-	٠,١٤	٠,٣٩	٠,٥١-	٠,٥١-	٠,٣٤	٠,٢٠٠	٠,٣٨-	٠,٢٨-							انتظام الخيوط
٠,٢٠-	٠,٠٧	٠,٠٦-	٠,١٢-	٠,٢٠	٠,٥٩	٠,٢١٠	٠,٤٠-								القدرة على اتصااص الجهد
٠,٩٠	٠,٢٨-	٠,٢٩	٠,١٤	٠,٣٥-	٠,٠٧-	٠,١٩٠-									النعمية الذاتية
٠,٤٨-	٠,٢٥	٠,١١-	٠,١٤	٠,٤٩	٠,٦٨										ماتة القماش
٠,٢٦-	٠,٢٣	٠,٤١	٠,١٩-	٠,٥٦											استطالة القماش
٠,٤٤-	٠,١٤-	٠,١٢-	٠,١٢-												انقباض القماش
٠,١٨	٠,٠١														لقاومة للاحتكاك ، القعد في الوزن %
٠,٠٩	٠,١٧-														لقاومة للاحتكاك ، القعد في السك %
٠,٢٢-															السك (مم)

• المنوية عند مستوى احتمال ٥ %  
•• المنوية عند مستوى احتمال ١ %

جدول (٣)  
معاملات الأرباط الجزئية ورتبة الأهمية

رتبة	معامل الأرباط الجزئية	مصفوفات	رتبة	معامل الأرباط الجزئية	مصفوفات	رتبة	معامل الأرباط الجزئية	مصفوفات
١	٠,٢٥١	الاتجاه	١	٠,٧٨٨	استطالة النسيج	٢	٠,٦٨٢	وزن الورقة
٢	٠,١٤٣	السرير	٢	٠,٢٦٩	استطالة الانقسام	١	٠,٨٩١-	مئة السرير
٢	٠,٣٢٩	استطالة النسيج	١	٠,٧٤٩	استطالة النسيج	١	٠,٧٩٢-	السرير
١	٠,٣٦٥	مئة النسيج	٢	٠,٤١٨-	مقدار الجهد	٢	٠,٠٤٨-	الانقسام
٢	٠,٠٢٧	استطالة النسيج	١	٠,٧٨١	استطالة النسيج	٢	٠,٦٠٨-	الانقسام
١	٠,٣٦٥	استطالة النسيج	٢	٠,٦٣٣	مئة النسيج	١	٠,٩٠٢	الصلابة
٢	٠,٢٧٩	السرير	١	٠,٧٤٣	السرير	٢	٠,٢٤٧	مئة النسيج
١	٠,٣٧٨	مئة النسيج	٢	٠,٣٠٦-	انقسام	١	٠,٣١٤-	الانقسام
٢	٠,١٢٩	السرير	١	٠,٧٧٠	السرير	٢	٠,٤٣٠	مئة النسيج
١	٠,٤٠٥	استطالة النسيج	٢	٠,٦٢٧	مقدار الجهد	١	٠,٨٧٦	الصلابة
٢	٠,١٧٧	مئة النسيج	١	٠,٦٩٢	السرير	١	٠,٨٢٠	الصلابة
١	٠,٣٥٩	استطالة النسيج	٢	٠,٦٠٥	مئة النسيج	٢	٠,٧٦٧-	السرير
٢	٠,٠٠٠	مئة النسيج	٢	٠,٦٤١	انقسام	١	٠,٣٣١-	مئة النسيج
١	٠,٣٩٠-	الاتجاه	١	٠,٧٥٢	مقدار الجهد	٢	٠,٢٢٧-	الاتجاه
		المقارمة للاحتكاك	٢	٠,٢٧٨	انقسام	٢	٠,١٨٦-	مئة النسيج
		القدرة على السك	١	٠,٦٦٧	مئة النسيج	١	٠,١٨٧	السرير
			٢	٠,٦٢٠	مقدار الجهد المتصن	١	٠,٥٧٥	استطالة النسيج
			١	٠,٧٠٥	مئة النسيج	٢	٠,٣٩٣	السرير

( جدول ٣ ) الذى أظهر بوضوح الأهمية النسبية لخواص الخيوط والقماش من ناحية علاقاتها مع وزن الورد ، وكذلك أهميتها النسبية لبعضهم البعض .

وكان معامل الارتباط المتعدد (R) الذى حسب بين وزن الورد وانتظام الخيوط وصلابتها معا على جدا ( ٩٣٩ ، . ) . ويمكن القول أن ٩٣,٩ % (  $R^2 \times 100$  ) من التباين فى انتظام الخيوط وصلابتها يمكن تفسيرهما بالتباين فى وزن الورد .  
ويمكن ان يستنتج مما سبق النتائج الآتية :-

- ( ١ ) أدى الشد الناجم عن استخدام وردة وزنها ١٠٦,٥ جم إلى زيادة متانة الخيط نمرة ٢٠ طن انجليزية ( ١١ % ) ، بينما أدى استخدام الشد الناجم عن استخدام وردة وزنها ١٨٠,٥ جم الى تقليل استطالة الخيوط ( ١٥ % ) مقابلة بمثلتها لخيوط بويينة الغزل . وبالتالي كلما ارتفع شد التدوير كلما كان الخيط المدور أصلب .
- ( ٢ ) تأثرت معنويا بالنقص كل من برمات الخيط / متر ، ومتانة القماش ، وانفجاره ، ومقاومته للاحتكاك ، وسمكه بالشد أثناء التدوير .
- ( ٣ ) بصفة عامة يمكن استخدام وردة وزنها ١٠٦,٥ جم للخيط ذى نمرة ٢٠ قطن انجليزية فى حدود صفات الخيط والقماش التى تضمنتها هذه الدراسة .
- ( ٤ ) يمكن تفسير حوالى ٩٤ % من التباين فى انتظام الخيوط وصلابتها عن طريق التباين فى الشد أثناء التدوير .

#### • الملخص •

تم بحث التباين فى الشد الناشئ عن تدوير قمع الخيوط معبرا عنه بأوزان ورد من ناحية تأثيره على خواص الشد ، والانتظام ، والبرمات للخيوط المغزولة ، وكذلك خواص الشد ، والانفجار ، والمقاومة للاحتكاك ، والسمك للأقمشة المنسوجة .

وقد وجد أن معظم هذه الخواص تأثرت معنويا بالشد الناشئ عن التدوير . وقد كشف الارتباط المتعدد أن حوالى ٩٤ % من التباين فى انتظام وصلابة الخيوط معا يمكن تفسيرها بالتغيرات الحادثة فى أوزان الورد .

#### • المراجع •

- ( 1 ) ASTM. Standards on textile materials, Designation D 1175, 1777, 1425, 1682 and 2256.
- ( 2 ) Backer, S., and S. I. Tenenhaus. 1951. Text. Res. J., 21 : 635.



- (3) Dyer, R. E., W. G. Faw, and R. L. Beard. 1952. *Text. Res. J.*, 22 : 287, 478
- (4) Hanton, W. A. 1954. *Mechanics for textile students*. The Textile Institute, Manchester, England, pp. 141,153,156.
- (5) Kaswell, E. R. 1953. *Textile fibres, yarns and fabrics*. Reinhold Publishing Corporation, New York. 171 p.
- (6) Lord, P. R. and M. H. Mohamed. 1973. *Weaving, conversion of yarn to fabric*. Morrow, London, pp. 51-67.
- (7) Louis, G. L., L. A. Fiori, and J. F. Sands. 1961. *Text. Res. J.*, 31 (1): 43.
- (8) Millard, F. 1948. *J. Text. Inst.*, 39 : 27.
- (9) Morrow, J. A. 1931. *J. Text. Inst.*, 22 (9): T 425.
- (10) Moss, E. 1951. *British J. App. Phys. Suppl.* no. 1, p. 19.
- (11) Quintilier, G. and L. Hermanne. 1950. *Rayon*, 6 (1): 47.
- (12) Röder, H.L. 1963. *J. Text, Inst.*, 46: 84.