

تأثير تركيزات محلول الصودا الكاوية على بعض الصفات الفيزيائية لتبلة اثني عشر قطناً مصرياً

والدكتور على أحمد الأشوط

للدكتور عادل متولى سمرة

• المقدمة •

اشغل الباحثون وما زالوا بدراسة تأثير محلول الصودا الكاوية على شعيرات وخبوط نسيج القطن . وفي معظم الحالات تزايد أو تنقص قيم صفات التبلة نتيجة للوقت التي استغرقتها المعاملة بمحلول الصودا الكاوية أو نتيجة لتركيز المحلول أو لكليهما معاً ، كما وأن نتائج صفات التبلة تتأثر بطريقة إعداد عينة القطن للمعاملة (بدون شد أو تحت شد) .

ولقد استخدم الأشوط وسمرة (١٩٧٨) محلول ٢٠٪ صودا كاوية لمدة مختلفة تراوحت بين صفر و ١٨ دقيقة ، ووجدوا أن تأثير محلول الصودا الكاوية يختلف باختلاف مدة المعاملة ، ومن النتائج التي تحصلها عليها يتضح أن أكبر التغيرات في متانة التبلة مقدرة بجهاز الأستيلومتر عند مسافة ٨/١ بوصة ونسبة الاستطالة ومعامل انتظام متانة التبلة والصلابة والقدرة على مقاومة الجهد والنعومة بالوزن ، حدثت بمعاملة التبلة بمحلول الصودا الكاوية بتركيز ٢٠٪ لمدة ١٨ دقيقة ، وباستثناء تأثير مدة المعاملة فإن تركيز محلول الصودا الكاوية ربما يكون له تأثيرات مختلفة على صفات تبلة القطن المصرى . لذا فقد أجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير اختلاف تركيزات محلول الصودا الكاوية على صفات تبلة اثني عشر قطناً مصرياً .

• الطرق التجريبية والمواد المستعملة •

استخدمت عينات تبلة اثني عشر قطناً مصرياً (جيزة ٧٧ ، جيزة ٧٦ ، جيزة ٧٠ ، جيزة ٤٥ ، جيزة ٦٨ ، منوفى ، جيزة ٦٩ ، جيزة ٦٧ ، جيزة ٧٢ ، جيزة ٦٦ ، الدندرة ، الأشمونى) كمادة تجريبية في هذه الدراسة .

* الدكتور عادل متولى سمرة : باحث بشعبة بحوث تكنولوجيا القطن ، معهد بحوث القطن ، مركز البحوث الزراعية .

* الدكتور على أحمد الأشوط : باحث بشعبة بحوث تكنولوجيا القطن ، معهد بحوث القطن ، مركز البحوث الزراعية .

واستخدمت صفائر التسريح الثاني لتيلة قطن كل صنف في إجراء اختبارات التيلة، حيث قسمت كل صغيرة إلى أربعة أقسام ، وقسم كل قسم من أربعة الأقسام السابقة إلى ثلاث عينات ، حيث تركت الثلاث عينات الأولى بدون معاملة ، والثلاث عينات الثانية عوملت بمحلول ١٥٪ صودا كاوية ، والثلاث عينات الثالثة عوملت بمحلول ٢٠٪ صودا كاوية ، والثلاث عينات الرابعة عوملت بمحلول ٢٥٪ صودا كاوية ، واستمرت المعاملة لمدة ١٨ دقيقة بدون شد .

وغسلت العينات بعد المعاملة بماء جار لمدة ١٠ دقائق ، وبعد ذلك عوملت في محلول حمض الخليك بتركيز ١٪ لمدة ١٠ دقائق ، ثم غسلت بماء جار ، وجففت بعد الغسيل في فرن عند درجة حرارة ٥٠° م لمدة ٤ ساعات ثم تركت خلال فترة الليل في درجة حرارة الغرفة .

واستخدم تصميم القطع المنشقة في ثلاثة مكررات في تحليل التجربة حيث وزعت أصناف القطن في القطع الرئيسية . ووزعت المعاملات بالتركيزات المختلفة للصودا الكاوية في القطع المنشقة (صفر ، ١٥٪ ، ٢٠٪ ، ٢٥٪) ، وأجريت الاختبارات لدراسة تأثير المعاملات السابقة على الصفات الآتية :

١ - متانة التيلة (جرام/تكس) مقدره بجهاز الأستيلوميتر على مسافتي ٨/١ ، وصفر بوصة .

٢ - استطالة التيلة ٪ مقدره بجهاز الأستيلوميتر على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة .

متانة التيلة مقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة

٣ - معاملة انتظام متانة التيلة = متانة التيلة مقدره على مسافة صفر بوصة

متانة التيلة مقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة

٤ - الصلابة (جرام/تكس) = نسبة الاستطالة مقدره على نفس المسافة $100 \times$

٥ - القدرة على مقاومة الجهد (جرام/تكس) .

متانة التيلة مقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة \times نسبة استطالة التيلة

= 100×2

٦ - طول التيلة بالبوصة عند نسبة توزيع ٢,٥٪ ، ٥,٠٪ مقدرة بجهاز الفيبروجراف .

٧ - النعومة بالوزن بوحدات مليتكس مقدرة بالطريقة المتبعة بمعامل بحوث تكنولوجيا القطن - معهد بحوث القطن - مركز البحوث الزراعية بالجيزة .

وجميع الاختبارات فيما عدا النعومة بالوزن أجريت بناء على الطرق المدونة بكتاب الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد (ASTM) ، أما تحليل التباين لتصميم القطع المنشقة فقد أجرى بناء على ما ذكره Steele and Torrie (١٩٦٠) وقوبلت متوسطات النتائج على مستوى ٥٪ بناء على اختبار LSD .

• النتائج ومناقشتها •

صفات الشد الميكانيكية للتيلة :

دونت بجدول (١) متوسطات قيم صفات الشد الميكانيكية لتيلة الأقطان المصرية غير المعاملة والمعاملة بتركيزات الصودا الكاوية المختلفة لكل صنف قطن من الأصناف التي اختبرت كمادة للدراسة ، كما دون بجدول (٢) متوسطات كل الأقطان عند كل معاملة من المعاملات .

ويتضح من النتائج المدونة بجدول (١) أن المعاملة بالصودا الكاوية بتركيز ١٥٪ أدت إلى زيادة متانة التيلة المقدرة على مسافة ١/٨ بوصة ، ونسبة الاستطالة ، ومعامل انتظام المتانة ، والقدرة على مقاومة الجهد لتيلة كل صنف من أصناف القطن ، كما أدت إلى نقص المتانة المقدرة على مسافة صفر بوصة ، صلابة تيلة كل صنف من أصناف القطن ، لكن هذه الصفات السابقة لكل صنف استجابت بطريقة مختلفة عند معاملة تيلة القطن بتركيز أكبر من ١٥٪ صودا كاوية .

ويتضح من النتائج المدونة بجدول (١) وبناء على قيم LSD لمقابلة تركيزات مختلفة عند كل قطن من الأقطان أن تركيز ١٥٪ صودا كاوية

أعطى أحسن متانة تيلة مقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة في جميع الأصناف فيما عدا الصنف جيزة ٤٥ الذى أعطت تيلته أحسن متانة تيلة مقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة نتيجة معاملتها بتركيز ٢٥٪ صودا كاوية ، ونجد عند أخذ متوسط جميع الأصناف في الاعتبار عند كل معاملة من المعاملات (جدول ٢) أن متانة التيلة المقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة زادت معنوياً نتيجة للمعاملة بالصودا الكاوية بتركيز ١٥٪ ، بينما لوحظ أن متانة التيلة تناقصت معنوياً وتدرجياً بزيادة التركيز عن ١٥٪ ولكنها استمرت أحسن من متانة التيلة غير المعاملة بالصودا الكاوية . وترجع زيادة متانة التيلة المقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة نتيجة للمعاملة بالصودا الكاوية إلى أن معاملة التيلة بالصودا الكاوية تؤدي إلى نقص مناطق الضعف الموجودة بتيلة الأقطان غير المعاملة ، وبالتالي تزداد متانة التيلة المقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة (Wakeham and Spicer ١٩٥١) ، بينما قد يرجع النقص في المتانة الملاحظ نتيجة لزيادة تركيز الصودا الكاوية عن ١٥٪ إلى زيادة كثافة تيلة القطن التي لوحظت عند زيادة تركيز الصودا الكاوية إلى ٢٠٪ أو ٢٥٪ ، ولقد وجد Lawson and Hertel (١٩٧٤) زيادة طفيفة في متانة التيلة المقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة نتيجة لزيادة محلول الصودا الكاوية حتى ١٠٪ ومع رفع التركيز عن ١٠٪ لوحظت زيادة سريعة ومطرده حتى وصلت المتانة إلى أقصى ارتفاع لها عند تركيز ١٤٪ أو ١٥٪ ، بينما أدت المعاملة بتركيز أكبر من ١٥٪ إلى تناقص تدريجى في المتانة حتى وصلت إلى المستوى الذى لم تتغير بعده وذلك عند تركيز ٢٢٪ صودا كاوية .

ويتضح من جدول (١) أن أحسن نسبة استطالة تيلة لصنف جيزة ٤٥ أمكن الحصول عليها نتيجة للمعاملة بتركيز ٢٠٪ صودا كاوية ، وأحسن نسبة استطالة تيلة للأصناف جيزة ٧٧ ، وجيزة ٧٠ ، وجيزة ٦٨ ، والمنوفى وجيزة ٧٢ . أمكن الحصول عليها نتيجة للمعاملة بتركيز ٢٥٪ صودا كاوية ، وأن أحسن نسبة استطالة تيلة للأصناف جيزة ٧٦ وجيزة ٦٩ وجيزة ٦٧ وجيزة ٦٦ والدندرة والأشمونى أمكن الحصول عليها نتيجة للمعاملة بمحلول الصودا الكاوية بتركيز ٢٠٪ أو ٢٥٪ .

جدول (١) تأثير تركيزات محلول الصودا الكاوية على الصفات الميكانيكية لتبلة الأقطان المصرية
 (أولا) : منانة التبلة وانتظام مناتها :

		أصناف القطن طويل السلة التبلة						تركيزات		الصفات
منوف	جيزة ٦٨	جيزة ٧٧	جيزة ٧٠	جيزة ٧٦	جيزة ٤٥			الصودا الكاوية		
> ٣٧,٣٠	٣٤,٦٨	٣٧,٣٠	٤٠,٩٦	٣٧,٨٢	٣٨,٦٩			صفر %	منانة التبلة	
أ ٣٨,٦٩	٣٦,٩٥	٤٣,٥٧	٤٢,٢٠	٤٢,٣٥	٤١,٣١			% ١٥	مقدرة على	
ب ٣٧,٨٢	٣٥,٧٣	٤٢,١٨	٣٨,١٧	٤١,٤٨	٤١,٥٨			% ٢٠	مسافة	
ب ٣٧,٩٥	> ٣٥,٠٨	> ٤٠,٩٦	> ٣٨,٦٩	> ٤٠,٤٣	٤١,٩٥			% ٢٥	١/٢ بوصة	
أ ٤٩,٠٨	٥١,٥١	٣٥,٥٦	٥٠,٩٠	٥٤,٢٩	٥٤,٢٩			صفر %	منانة التبلة	
ب ٤٢,٥٤	٤٢,٥٤	٤٥,٠٤	٤٢,٩٥	٤٤,٢٠	٤٤,٢٩			% ١٥	مقدرة على	
> ٣٩,٧٥	٤١,٣٩	٤٣,٨١	٤١,٧٥	٤٣,٢٦	٤٣,٨١			% ٢٠	مسافة	
> ٣٩,٣٩	٤١,٠٩	> ٤٢,٣٥	٤١,٨١	٤٣,٢٩	٤٣,٩٦			% ٢٥	صفر بوصة	
ب ٧٦,٠	٦٧,٣	٦٩,٦	٨٠,٥	٦٩,٧	٧١,٣			صفر %	معامل انتظام	
أ ٩٠,٩	٨٦,٨	٩٦,٦	٩٧,٨	٥٩,٨	٩٣,٣			% ١٥	المنانة	
أ ٩٥,١	٨٦,٣	٩٦,٣	٩١,٤	٩٥,٩	٩٤,٩			% ٢٠		
أ ٩٦,٣	٩٥,٣	٩٦,٧	٩٧,٥	٩٣,٤	٩٥,٤			% ٢٥		

التوسطات التي تشاركون في حرف أجدى واحد لا توجد بينها فروق معنوية على مستوى ٥ %

(ثانياً) : استطالة التيلة والصلابة والقدرة على امتصاص الجهد :

أصناف القطن طويلة التيلة							تركيزات	الصفات
منوفى	جيزة ٦٨	جيزة ٧٧	جيزة ٧٠	جيزة ٧٦	جيزة ٤٥	الصوردا الكاوية	الاستطالة %	
٧,٣٢ >	٦,٨٢ >	٥,٦٦ >	٧,١٥ >	٦,٤٩ >	٦,١٦ >	صفر %		
١٥,٦٥ أب	١٦,١٥ أب	١٥,٣٢ >	١٥,٦٥ أب	١٤,٩٨ أب	١٥,٦٥ >	١٥ %		
١٥,٦٥ أب	١٦,١٥ أب	١٧,٣١ أب	١٥,٦٥ أب	١٦,٣١ أب	١٦,٦٥ أب	٢٠ %		
١٦,٦٥ أ	١٧,٣١ أ	١٧,٨١ أ	١٦,٩٨ أ	١٦,١٥ أ	١٦,١٥ أ	٢٥ %		
١٥,٠٩ أ	١٥,٠٨ أ	١٦,٥٩ أ	١٥,٧٣ أ	١٥,٨٣ أ	١٦,٢٨ أ	صفر %	الصلابة	
٢٤٧ أب	٢٢٩ أب	٢٨٤ أب	٢٦٨ أب	٢٨٣ أب	٢٦٤ أب	١٥ %		
٢٤٢ أب	٢٢١ أب	٢٤٤ >	٢٤٤ >	٢٥٤ >	٢٥٠ >	٢٠ %		
٢٢٨ >	٢٠٣ >	٢٢٩ >	٢٢٨ >	٢٥٠ >	٢٦٠ >	٢٥ %		
١,٣٦٥ >	١,١٨٢ >	١,٠٥٦ >	١,٤٦٤ >	١,٢٢٧ >	١,١٩٢ >	صفر %	القدرة على	
٣,٠٢٧ أب	٢,٩٨٤ أ	٣,٣٣٧ أب	٣,٢٨٦ أ	٣,١٧٢ >	٣,٢٣٢ أب	١٥ %	امتصاص	
٣,٩٥٩ أب	٢,٨٨٥ أب	٣,٦٥١ أ	٢,٩٨٧ أب	٣,٣٠٠ أ	٣,٤٦١ أ	٢٠ %	الجهد	
٣,١٥٩ أ	٣,٠٣٦ أ	٣,٦٤٧ أ	٣,٢٨٥ أ	٣,٢٦٤ أب	٣,٣٨٧ أ	٢٥ %		

المتوسلات التي تشتراك في حرف أ بجدي واحد لا يوجد بينها فروق معنوية على مستوى ٥ % .

تابع جدول (١)

(ثالثاً) : متانة التيلة وانتظام متانتها :

الصفات	توكيزات الصوردا الكاوية	أصناف القطن طويلة ووسط ومتوسطة التيلة				
		جيزة ٧٧	جيزة ٦٦	دنندرة	جيزة ٦٧	جيزة ٦٩
متانة التيلة	صفر /	د ٣٠,٦٣	د ٣٠,٩٨	د ٣٠,٩٨	د ٣٢,٢٤	د ٣١,٧٢
مقدرة على مسافة $\frac{1}{2}$ بوصة	٪ ١٥	أ ٣٥,٢٨	أ ٣٥,٥٥	أ ٣٥,٥٥	أ ٣٧,٨٢	أ ٣٧,٣٠
متانة التيلة	صفر /	د ٣١,١٢	د ٣٢,٠٧	د ٣٣,٩٩	د ٣٥,٣٨	د ٣٥,٧٣
مقدرة على مسافة $\frac{1}{2}$ بوصة	٪ ٢٥	د ٣١,٥٤	د ٣٠,١٥	د ٣٢,٣٣	د ٣٤,٥١	د ٣٢,٠٧
متانة التيلة	صفر /	أ ٤٦,١٨	أ ٤٥,٤٥	أ ٤٧,٦٣	أ ٤٩,٣٣	أ ٤٧,٨٧
مقدرة على مسافة $\frac{1}{2}$ بوصة	٪ ١٥	ب ٣٧,٩٣	ب ٣٩,٦٣	ب ٤٠,٧٢	ب ٤٢,٥٤	ب ٤٢,٤٢
متانة التيلة	صفر /	د ٣٧,٢٦	د ٣٦,٣٦	د ٣٩,٨٤	د ٣٨,٤٢	د ٣٩,٩٩
مقدرة على مسافة $\frac{1}{2}$ بوصة	٪ ٢٥	د ٣٧,٦٩	د ٣٦,٣٦	د ٣٩,٨٤	د ٣٨,٤٢	د ٣٩,٩٣
معامل انتظام المتانة	صفر /	د ٣٠,٦٦٤	د ٣٠,٦٧٤	د ٣٠,٦٥٠	د ٣٠,٦٥٤	د ٣٠,٦٣٣
	٪ ١٥	أ ٠,٩١١	أ ٠,٨٨٤	أ ٠,٨٧٣	أ ٠,٨٨٩	أ ٠,٨٧٩
	٪ ٢٠	أ ٠,٨٣٦	أ ٠,٨٦٧	أ ٠,٨٥٠	أ ٠,٨٩٨	أ ٠,٨٩٣
	٪ ٢٥	أ ٠,٨٥٢	أ ٠,٨٢٩	أ ٠,٨١١	أ ٠,٨٩٨	أ ٠,٨٠٣

المتوسطات المشتركة في حرف أيجدى واحد ليس بينهما فروق معنوية على مستوى ٥ ٪ .

(رابعاً) : استطالة التيلة والصلابة والقدرة على امتصاص الجهد :

أنصاف القطن طويلة وسط ومتوسطة التيلة						
الصفات	تركيزات	جيزة ٦٩	جيزة ٦٧	دندرة	جيزة ٦٦	جيزة ٧٢
الصودا الكاوية	صفر / %	> ٦,٩٩	> ٧,٣٢	٧,٩٩ ب	٧,٦٥ ب	٧,١٥ د
الاستطالة	%	> ١٤,١٥	١٥,٩٨ اب	١٦,٦٥ أ	١٦,٣١ أ	١٦,١٥ >
		١٥,٦٥ أ	١٧,٦٥ أ	١٦,٩٨ أ	١٦,٦٥ أ	١٦,٨١ ب
		١٥,٩٨ أ	١٧,٦٥ أ	١٦,٩٨ أ	١٦,٦٨ أ	١٨,٥١ أ
الصلابة	صفر / %	أ٤٥٤	أ٤٤٠	أ٣٨٨	أ٤٠٠	أ٤٢٩
		٢٦٤ ب	٢٣٧ ب	٢١٣ ب	٢١٥ ب	٢١٩ ب
		> ٢٣٥	> ٢٠٠	> ٢٠٠	> ١٩٣	> ٢٠١
		٢٠١ د	> ١٩٦	> ١٩٠	١٨١ د	١٧٠ د
القدرة على امتصاص الجهد	صفر / %	> ١,١٠٩	> ١,١٨٠	> ١,٢٣٨	> ١,١٧٢	> ١,٠٩٧
		٢,٦٣٩ ب	٣,٠٢٢ ب	٢,٩٥٩ أ	٢,٨٥٧ د	٢,٨٥٧ أ
		٢,٧١٢ أ	٣,١٢٢ أ	٢,٨٨٦ أ	٢,٦٦٩ ب	٢,٨٤٢ أ
		٢,٥٦٢ ب	٣,٠٤٥ ب	٢,٧٤٥ ب	٢,٥١٤ >	٢,٨٦٢ أ
أشعوى		> ٧,٦٠	١٥,٩٨ ب	١٦,٤٨ أ	١٦,٤٨ أ	١٧,٦١٨ أ
		١٥,٩٨ ب	١٦,٤٨ أ	١٦,٤٨ أ	١٦,٤٨ أ	١٧,٦١٨ أ
		١٧,٦١٧ أ	١٧,٦١٧ أ	١٧,٦١٧ أ	١٧,٦١٧ أ	١٧,٦١٧ أ

المتوسطات المشتركة في حرف أجمدى وأحد ليس بينها قروق ممتوية على مستوى ٥ %.

ويتضح من جدول (٢) أن نسبة استطالة التيلة عند أخذ كل الأصناف في الاعتبار زادت بتركيز محلول الصودا الكاوية ، وربما يرجع ذلك إلى أن المعاملة بمحلول الصودا الكاوية بدون شد تؤدي إلى نقص في درجة تبلور السيلولوز (Radhkrishnan et al ١٩٦٩) ، وإلى زيادة في زاوية الحلزون (De Boer ١٩٧٣) ، مع زيادة في نسبة الرطوبة المكتسبة بعد المعاملة (Merdeith ١٩٥٦) ، (Al Ashwat ١٩٧٤) وتتفق النتائج مع ما وجدته Lawson and Hertel (١٩٧٤) اللذان وجدوا أن نسبة استطالة التيلة تزداد بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية .

ويتضح من النتائج المدونة بجدول (١) بمقابلة نتائج متانة التيلة المقدرة على مسافة صفر بوصة أن أحسن متانة يمكن الحصول عليها كانت من تيلة الأقطان غير المرسرة وأن المتانة لكل صنف تغيرت نتيجة لاختلاف تركيز الصودا الكاوية .

ويتضح من جدول (٢) بأخذ كل الأصناف في الاعتبار أن متوسط متانة التيلة المقدرة على مسافة صفر بوصة لكل الأصناف مجتمعة تتناقص بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية حتى تركيز ٢٠٪ ، ثم لا يحدث بها تغير معنوي بالزيادة أو بالنقص مع زيادة تركيز المحلول عن ٢٠٪ ولقد أشار Warwiker et al (١٩٦٦) إلى أن النقص في بلورة السيلولوز نتيجة للمعاملة بمحلول الصودا الكاوية يؤدي إلى نقص متانة التيلة المقدرة على مسافة صفر عن متانة التيلة غير المعاملة .

ويتضح من النتائج المدونة بجدول (١) أن أحسن معامل انتظام متانة تيلة لكل قطن من الأقطان فيما عدا جيزة ٧٠ وجيزة ٦٩ وجيزة ٧٢ والندرة يمكن الحصول عليها ، نتيجة للمعاملة بمحاليل ١٥٪ ، ٢٠٪ ، ٢٥٪ صودا كاوية ، ولم توجد فروق معنوية بين معاملات الانتظام نتيجة للمعاملة بالتركيزات الثلاثة السابقة وأن أحسن معامل انتظام متانة تيلة للصنفين جيزة ٧٠ وجيزة ٦٩ يمكن الحصول عليها نتيجة للمعاملة بتركيز ١٥٪ أو ٣٥٪ صودا كاوية بالنسبة لجيزة ٧٠ ، أو بتركيز ١٥٪ أو ٢٥٪ بالنسبة لجيزة ٦٩ ، وأن المعاملة

بمحلول ١٥٪ أعطت أحسن معامل انتظام مئاة تيلة لقطن جيزة ٧٢ والدندرة بمقارنتها بقيم معامل انتظام مئاة التيلة غير المعاملة والتيلة المعاملة بمحلول ٢٥٪ صودا كاوية . ويمكن ملاحظة أن معامل انتظام مئاة التيلة (جدول ٢) لكل الأصناف يزيد نتيجة للمعاملة بمحلول الصودا الكاوية حتى تركيز ١٥٪ - ثم لا يحدث به تغير معنوى ، وذلك حتى تركيز ٢٠٪ ولكنه يتناقص معنوياً بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية إلى ٢٥٪ ولقد وجد Lawson and Hertel (١٩٧٤) أن معامل انتظام مئاة التيلة يزيد تدريجياً بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية حتى ١٠٪ ثم يزيد بسرعة مع زيادة التركيز من ١٠٪ إلى ١٦٪ قبل أن يتناقص قليلاً بزيادة التركيز عن ١٦٪ .

جدول (٢)

تأثير تركيزات محلول الصودا الكاوية على الصفات الفيزيائية لمتوسط قيم الإثني عشر قطناً مصرياً

متوسط قيم الصفات لجميع الأقطان عند كل معاملة				الصفات
٢٥٪	٢٠٪	١٥٪	صفر	
ج ٣٥,٦٢	ب ٣٦,٥٩	أ ٣٨,٢٢	د ٣٤,٥٠	مئاة التيلة مقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة
أ ١٦,٩١	ب ١٦,٤٩	ج ١٥,٧٢	د ٧,٢٠	استطالة التيلة %
ج ٤٠,١٢	ب ٤٠,٤٤	أ ٤٢,١٧	أ ٤٩,٨٦	مئاة التيلة مقدره على مسافة صفر بوصة
ب ٠,٨٨٧	أ ٠,٩٠٤	أ ٠,٩٠٥	ج ٠,٦٩١	معامل انتظام المئاة
د ٢١١	ج ٢٢٢	ب ٢٤٤	أ ٤٩١	الصلابة
أ ٣,٠١٢	أ ٣,٠١٧	ب ٣,٠٠٠	ج ١,٢١٠	القدرة على مقاومة الجهد
ب ١,٠١٦	ب ١,٠٢٩	ب ١,٠٣٩	أ ١,١٦٦	الطول عند نسبة توزيع ٢,٥٪
ب ٠,٤١٦	ب ٠,٤١٨	ب ٠,٤٢٠	أ ٠,٤٧٤	الطول عند نسبة توزيع ٥,٠٪
أ ١٧٠	ب ١٦٢	ج ١٥٢	د ١٤٠	النعومة بالسوزن

المتوسطات المشتركة في حرف أبجدى واحد ليس بينها فروق معنوية على مستوى ٥٪ .

ويتضح من النتائج المدونة بجدول (١) أن أحسن صلابة تيلة لكل صنف من الأصناف أمكن الحصول عليها من الأقطان غير المعاملة ، ويتضح من النتائج المدونة بجدول (٢) أن صلابة التيلة بالنسبة لجميع الأصناف مجتمعة تناقصت معنوياً بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية وأن أكثر نقص في الصلابة حدث نتيجة لمعاملة التيلة بمحلول ٢٥٪ صودا كاوية ، ولقد عزا Tripp et al (١٩٥٨) صلابة التيلة إلى الوزن الجزيئي والصلابة الطبيعية لجزيئات السليولوز ودرجة البلورة العالية ودرجة توجيه سلاسل السليولوز ، وحيث إن المتانة المقدره على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة تتناقص بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية ، وأن نسبة الاستطالة للتيلة تزيد بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية فإن صلابة التيلة تتناقص بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية ، وتتفق هذه النتائج مع ما وجدته Lawson and Hertel (١٩٧٤) اللذان وجدوا أن صلابة التيلة تتناقص بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية .

ويتضح من النتائج المدونة بجدول (١) وبناء على اختبار LSD لمقابلة قيم القدرة على مقاومة الجهد لكل قطن عند المعاملات المختلفة أن تركيز ١٥٪ صودا كاوية أعطى أحسن القيم لقدرة تيلة قطن جيزة ٦٦ على مقاومة الجهد وأن المعاملة بمحلول ١٥٪ أو ٢٠٪ صودا كاوية أعطى أحسن القيم لقدرة تيلة قطن الدندرة على مقاومة الجهد ، وأن المعاملة بمحلول ١٥٪ أو ٢٥٪ أعطت أحسن القيم لقدرة تيلة كل من جيزة ٦٨ والأشموني على مقاومة الجهد ، وأعطت المعاملة بمحلول ٢٠٪ صودا كاوية أعلى القيم لقدرة تيلة كل من جيزة ٧٦ وجيزة ٦٩ وجيزة ٦٧ على مقاومة الجهد ، وأعطت المعاملة بمحلول ٢٠٪ أو ٢٥٪ صودا كاوية أعلى القيم لقدرة تيلة جيزة ٧٢ وجيزة ٤٥ على مقاومة الجهد ، وأعطت المعاملة بمحلول ٢٥٪ صودا كاوية أحسن القيم لقدرة تيلة جيزة ٧٠ والمنوفى على مقاومة الجهد ، وأعطت المعاملة بمحلول ١٥٪ أو ٢٠٪ أو ٢٥٪ صودا كاوية أحسن القيم لقدرة تيلة جيزة ٧٢ على مقاومة الجهد ، وأوضحت النتائج المدونة بالجدول (٢) أن قدرة التيلة على مقاومة الجهد زادت بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية حتى تركيز ٢٠٪ ثم لم يطرأ عليها تغير معنوى نتيجة لزيادة التركيز إلى ٢٥٪ وترجع الزيادة

في قدرة التيلة على مقاومة الجهد نتيجة للمعاملة بمحلول الصودا الكاوية إلى زيادة نسبة استطالة التيلة نتيجة لنفس المعاملة .

طول التيلة :

دونت نتائج متوسطات طول التيلة لكل قطن من الأقطان بجدول (٣) ودونت نتائج متوسطات الطول لجميع الأقطان مجتمعة عند كل معاملة بجدول (٢) . ويتضح من النتائج المدونة بجدول (٣) أن التيلة غير المعاملة بمحلول الصودا الكاوية لكل قطن من الأقطان أعطت أعلى القيم لطول التيلة عند توزيع نسبة توزيع ٢,٥٪ ، ٥٠٪ . وأن تيلة كل قطن استجابت لتركيزات محلول الصودا الكاوية بطريقة مختلفة ، ويتضح من النتائج المدونة بجدول (٢) أن طول تيلة الإثني عشر قطناً المستعملة تناقصت معنوياً نتيجة لمعاملة التيلة بمحلول الصودا الكاوية بتركيز ١٥٪ ثم لم يطرأ عليها تغير معنوي نتيجة لزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية عن ١٥٪ ، ولقد عزا سمره والأشوط (١٩٧٧) هذا النقص إلى انكماش شعيرات القطن نتيجة للمعاملة بمحلول الصودا الكاوية .

النعومة بالوزن :

يتضح من النتائج المدونة بجدول (٣) وجود زيادة معنوية في قيم النعومة بالوزن للمعاملة بالصودا الكاوية وأن تأثير المعاملة بتركيزات الصودا الكاوية اختلفت للأقطان المستعملة حيث إن المعاملة بمحلول الصودا الكاوية بتركيز ٢٠٪ أو ٢٥٪ أعطت أحسن قيم النعومة بالوزن لتيلة كل من جيزة ٧٧ وجيزة ٦٨ ، المنوفى والندندرة ، وأن المعاملة بمحلول الصودا الكاوية بتركيز ٢٥٪ أعطت أعلى قيم النعومة بالوزن لتيلة كل من جيزة ٧٦ وجيزة ٧٠ وجيزة ٦٩ وأن المعاملة بمحلول الصودا الكاوية ١٥٪ أو ٢٠٪ أو ٢٥٪ أعطت أحسن قيم النعومة بالوزن لتيلة كل من جيزة ٤٥ وجيزة ٦٧ وجيزة ٦٦ والأشموني .

ويشير وجود التفاعل بين الأقطان والمعاملات إلى عدم تماثل استجابة تيلة الأقطان المختلفة لاختلافات تركيز محلول الصودا الكاوية ، ويتضح من

جدول (٣) تأثير تركيزات محلول الصودا الكاوية على الطول عند كل من نسبة توزيع ٢,٥% ونسبة ٥,٥% والنمومة بالوزن لتبيلة الأقطان المصرية

الصفات	تركيزات الصودا الكاوية	أقطان طوي					الصفات
		جيزة ٦٨	جيزة ٧٧	جيزة ٧٠	جيزة ٧٦	جيزة ٤٥	
الطول عند نسبة توزيع ٢,٥%	صفر %	١٠١,١٤ أ	١٠١,١٨ أ	١٠١,٣٦ أ	١٠١,٢١ أ	١٠١,٢٧ أ	الطول عند نسبة توزيع ٢,٥%
	١٥ %	١٠١,١١ أ	١٠١,٠٨ أ	١٠١,١٨ أ	١٠١,٠٧ أ	١٠١,٢٤ أ	
	٢٠ %	١٠١,٠٩ أ	١٠١,٠٥ أ	١٠١,١٧ أ	١٠١,٠٧ أ	١٠١,١٤ أ	
	٢٥ %	١٠١,٠٦ أ	١٠١,٠٤ أ	١٠١,١٧ أ	١٠١,٠٧ أ	١٠١,١٤ أ	
الطول عند نسبة توزيع ٥,٥%	صفر %	١٠٠,٥١ أ	١٠٠,٤٨ أ	١٠٠,٥٣ أ	١٠٠,٥١ أ	١٠٠,٥١ أ	الطول عند نسبة توزيع ٥,٥%
	١٥ %	١٠٠,٤٤ أ	١٠٠,٤٥ أ	١٠٠,٤٦ أ	١٠٠,٤٣ أ	١٠٠,٤٦ أ	
	٢٠ %	١٠٠,٤٣ أ	١٠٠,٤٣ أ	١٠٠,٤٦ أ	١٠٠,٤٣ أ	١٠٠,٤٦ أ	
	٢٥ %	١٠٠,٤٣ أ	١٠٠,٤٣ أ	١٠٠,٤٦ أ	١٠٠,٤٣ أ	١٠٠,٤٥ أ	
النمومة بالوزن	صفر %	١٣٢ أ	١٢٤ أ	١٢٦ أ	١٠٨ أ	١١٢ أ	النمومة بالوزن
	١٥ %	١٣٠ أ	١٣٠ أ	١٢٧ أ	١١٤ أ	١٢٧ أ	
	٢٠ %	١٤٦ أ	١٣٦ أ	١٤٣ أ	١٢١ أ	١٢٨ أ	
	٢٥ %	١٤٩ أ	١٥٧ أ	١٥٦ أ	١٧١ أ	١٣٠ أ	

المتوسطات المشتركة في حرف أجدى واحد ليس بينها فروق معنوية على مستوى ٥ % .

أقطان طويصلة ومسقط ومتوسطة التيلة

الصفتان	تركيزات الصودا الكاوية	جيزة ٦٩	جيزة ٦٧	دنسرة	جيزة ٦٦	جيزة ٧٢	أشوفى
الطول عند نسبة توزيع ٢٠,٥ %	صفر /	أ ١,١٣	أ ١,١٢	أ ١,٠٦	أ ١,١٢	أ ١,١٢	أ ١,٠٥
	/١٥	ب ١,٠١	ب ١,٠١	ب ٠,٩٤	ب ٠,٩٩	ب ٠,٩٩	ب ٠,٩٤
	/٢٠	ب ١,٠١	ب ٠,٩٩	ب ٠,٩٥	ب ٠,٩٥	ب ٠,٩٨	ب ٠,٩٥
	/٢٥	ب ٠,٩٨	ب ٠,٩٠	ب ٠,٩٣	ب ٠,٩٥	ب ٠,٩٨	ب ٠,٩٢
الطول عند نسبة توزيع ٥٠ %	صفر /	أ ٠,٤٥	أ ٠,٤٦	أ ٠,٤٢	أ ٠,٤٥	أ ٠,٤٦	أ ٠,٤٥
	/١٥	ب ٠,٤٠	ب ٠,٤٢	ب ٠,٣٨	ب ٠,٤٠	ب ٠,٤٠	ب ٠,٤١
	/٢٠	ب ٠,٤٠	ب ٠,٤١	ب ٠,٣٨	ب ٠,٤٠	ب ٠,٤٠	ب ٠,٤١
	/٢٥	ب ٠,٤٠	ب ٠,٤١	ب ٠,٣٨	ب ٠,٣٩	ب ٠,٤٠	ب ٠,٤١
التعومة بالوزن	صفر /	ب ١٤٤	ب ١٦٢	ب ١٤٦	ب ١٦٣	ب ١٦٣	ب ١٦٩
	/١٥	ب ١٥٥	ب ١٨٢	ب ١٥٥	ب ١٨٢	ب ١٧٣	ب ٢٠٠
	/٢٠	ب ١٥٧	ب ١٨٨	ب ١٦٨	ب ١٩٠	ب ١٨١	ب ٢٠٥
	/٢٥	ب ١٥٨	ب ١٨٩	ب ١٦٨	ب ١٩١	ب ١٨٥	ب ٢٠٧

المتوسطات التي تشترك في حرف أجملى واحد لا يوجد بينها فروق معنوية على مستوى ٥ %

النتائج المدونة بجدول (٢) أن نعومة التيلة لجميع الأقطان الإثني عشر تناقصت بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية .

يمكن القول بوجه عام أن المعاملة بمحلول الصودا الكاوية بتركيز ١٥٪ أعطت أعلى زيادة في متانة التيلة المقطرة على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة لجميع الأقطان المستعملة باستثناء جيزة ٤٥ الذي أعطت تيلته أحسن زيادة في متانة التيلة باستعمال محلول الصودا الكاوية بتركيز ٢٥٪ وأن المعاملة بمحلول ١٥٪ صودا كاوية أعطت أحسن زيادة في معامل انتظام متانة تيلة جميع الأقطان وأعطت كذلك زيادات مستحسنة في نسبة الاستطالة وقدرة التيلة على مقاومة الجهد بالنسبة لجميع الأقطان المستعملة .

ويفتح البحث المجال لدراسة الأسباب التي يعزى إليها السبب في الاستجابات المختلفة للأقطان نتيجة لمعاملتها بتركيزات الصودا الكاوية المختلفة .

• الملخص •

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير اختلاف تركيزات محلول الصودا الكاوية (صفر، ١٥٪، ٢٠٪، ٢٥٪) على بعض الصفات الفيزيائية لتيلة إثني عشر قطناً مصرياً ومن النتائج المتحصل عليها يتضح أن المتانة مقطرة على مسافة $\frac{1}{8}$ بوصة زادت معنوياً باستعمال محلول الصودا الكاوية بتركيز ١٥٪ ولكنها تناقصت بزيادة التركيز عن ١٥٪ ، هذا بينما وجد أن المتانة مقطرة على مسافة صفر بوصة تناقصت معنوياً بزيادة تركيزات محلول الصودا الكاوية حتى تركيز ٢٠٪ ، ثم توقف النقص في المتانة برفع التركيز عن ٢٠٪ . ووجد أن نسبة الاستطالة والنعومة بالوزن تزداد بزيادة تركيز محلول الصودا الكاوية . ويتضح من النتائج أن أعلى تغير في معامل انتظام متانة التيلة حدث بمعاملة التيلة بمحلول ١٥٪ ، ٢٠٪ صودا كاوية ، بينما أكبر تغير في صفة القدرة على مقاومة الجهد حدث نتيجة لمعاملة التيلة بمحلول ٢٠٪ ، ٢٥٪ صودا كاوية . هذا وقد وجد أن الطول عند نسبة توزيع ٢,٥٪ ، ٥٠٪ تناقص نتيجة لمعاملة التيلة بمحلول الصودا الكاوية بتركيز ١٥٪ مع عدم حدوث تغير في هاتين الصفتين مع تزايد تركيز محلول الصودا الكاوية عن ١٥٪ ، كذلك فإن التأثير المشترك بين أصناف القطن وتركيزات الصودا الكاوية له تأثير معنوي على كل الصفات المدروسة .

• المراجع •

- (1) Al-Ashwat, A.A. 1974. Ph. D. Dissertation, Fac. Agric., Cairo Univ.
- (2) Al-Ashwat, A.A., and A.M. Samara. 1978. Agric. Res. Rev. (In press.).
- (3) A. S. T. M. 1967. American Society for Testing Materials. Philadelphia, Pa. Part 25.
- (4) De Boer, J. J. 1973. Text. Res. J., 36 : 272-279.
- (5) Lawson, Reba, and K. L. Hertel. 1974. Text. Res. J., 37:975-980.
- (6) Meredith, R. 1956. J. Text. Inst., 47: T 499-510.
- (7) Radhakrishnan, T., et al. 1959. Text. Res. J., 29 : 322-331.
- (8) Samra, A.M., and A.A. Al-Ashwat. 1977. Agric. Res. Rev., Egypt, (In press).
- (9) Steel, R.G.D., and J.H. Torrie. 1960. Principles and procedures of statistics. Mac Graw-Hill Book Co., Inc., New York.
- (10) Tripp, V.W., et al. 1958. Text. Res. J., 28 : 404-417
- (11) Wakeham, H., and N. Spicer. 1951. Text. Res. J., 21 : 187-194.
- (12) Warwicker, J.O., et al. 1966 Shirley Inst. Pam. 93, Manchester, Eng.